

BITUTHENE® Primer S2

Kellősítőanyag a BITUTHENE® hidegen alkalmazott, öntapadó vízszigetelő membránok és GCP gyártmányú öntapadó szalagok alá

Leírás

A Bituthene® Primer S2 egy gumi-alapú kellősítőanyag oldószerben, melyet kifejezetten a kezdeti jó tapadás biztosítására fejlesztettek ki.

Felhasználás

A Bituthene® Primer S2 olyan felületek kellősítésére szolgál, amelyekre utólag Bituthene® öntapadó membránok vagy a GCP által gyártott öntapadó szalagok (pld. Bitustik™, Armour Tape™, Perm-A-Barrier® Detail Membrane, Perm-A-Barrier® Alumínium Flashing) kerülnek felhelyezésre. Egyaránt használható „zöldbetonon” (megkötött, de teljesen meg nem szilárdult betonon) vagy nedves aljzatokon, illetve falazatokon vagy fafelületeken.

A Bituthene® Primer S2 kellősítő függőleges és vízszintes alkalmazásoknál egyaránt használható – 5 °C-on vagy e feletti hőmérsékleteken.

Alkalmazás

A Bituthene® Primer S2 anyagot hengerrel vagy kefével úgy kell a felületre teríteni, hogy ott egy vékony, felületfolytonos réteget képezzen. Alkalmazzuk tiszta, szennyeződéstől mentes, fagymentes felületekre, 9 -11 m² / 1 liter fajlagos anyagfelhasználással.

Hagyjuk a kellősítőt száradni legalább 30 percig, vagy amíg nem ragadós. Hidegebb hőmérsékleteken a száradási idő meghosszabbodhat. Ügyelni kell arra, hogy a mélyedésekben ne gyűljön fel az anyag, mivel ez is meghosszabbíthatja a száradási időt. Soha ne kenjük a kellősítőanyagot közvetlenül a BITUTHENE® membránra vagy az öntapadó szalagra.

Általánosságban, a kellősítést mindig korlátozni kell egy akkora területre, amelyet be lehet borítani a membránnal 24 órán belül. Az éjszakára fedetlenül hagyott kellősített felületeket másnap ismét kellősíteni kell. Mielőtt a membránt vagy a szalagot felhelyeznénk, szintén újra kell kellősíteni azokat a területeket, amelyeken időközben jelentős mennyiségű por vagy szennyeződés halmozódott fel.

Egészség- és munkavédelem

A Bituthene® Primer S2-t megfelelően kell kezelni és jól szellőzött helyen kell tárolni. Használata előtt feltétlenül olvassa el a fémkannákon lévő feliratokat, illetve a termék Biztonsági adatlapját. A felhasználóknak be kell tartaniuk a balesetveszélyre figyelmeztető és munkavédelemre vonatkozó összes előírást.

Egészség- és munkavédelemmel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a termék forgalmazójához.

NMÉ (KTI)
79 / 23 / 2+ / 2018

Előnyök

- **Minden hőmérsékleten** alkalmazható – 5 °C felett.
- **Nedvességtűrő** – alkalmazható „zöld” és nedves betonon is.
- **Gyors száradás** – lerövidíti a membrán beépítési idejét.
- **Gumi-alapú készítmény** a kiváló tapadás elősegítésére.
- **Rózsaszínű** – ez biztosítja a megfelelő, egyenletes fedést, megkönnyíti a beazonosítását, illetve elkerülhető más, nem ajánlott termékkel való helyettesítése is.
- **Kompatibilis** az összes BITUTHENE® membránnal és GCP gyártmányú öntapadó szalagokkal.

Fontos adatok

Tulajdonság	Jellemző érték
Illékony szerves vegyület (VOC) tartalom	≤ 670 g/liter
Száradás 20 °C-on	30 perc

Kiszerezés

Bituthene® Primer S2	5 és 25 literes fémkannák
Súly	4.5 kg és 22.5 kg
Fémkannák / raklap	156, illetve 28 fémkanna
Fajlagos anyagfelhasználás	9 – 11 m ² / liter, az alkalmazás módjától és a felület porozításától függően
Tárolás	Jól szellőzött, száraz, hűvös, de fagymentes helyen, jól zárt kannákban.

Gyártó cég:

GCP Applied Technologies (UK) Ltd.
(korábban: Grace Construction Products Ltd.)
Ipswich Road, Slough, Berkshire
SL1 4EQ, Egyesült Királyság

További információért és szaktanácsért kérjük, forduljon a magyarországi forgalmazóhoz:
ISOPROF Szigetelésforgalmazó Kft. 1029 Budapest, József Attila útja 25.

Honlap: www.isoprof.hu

E-mail: isoprof@isoprof.hu

Mobiltelefon: +36 20 9627 997

Az adatokon és szaktudáson alapuló, igaz és pontos közölt információkat a felhasználó tájékoztatása, megfontolása és megerősítése céljából adjuk ki. Mivel a beépítési körülményei kívül esnek ellenőrzésünkön, az elkészült munka minőségét nem szavatoljuk. Kérjük, olvassa el valamennyi, az értékesítési feltételeinkkel kapcsolatos, az általunk szállított anyagokra vonatkozó ajánlatot és tanácsot, beleértve korlátozott szavatossági és jogorvoslati lehetőségeinket! A közölt ajánlatok és tanácsok nem hágnak át semmilyen törvényes előírást és nem sértik valamely harmadik fél érdekeit.