

Preprufe® SC1

Nem-bitumenes, gyorsan száradó, nedvességtűrő és a még nem teljesen megszilárdult betonon alkalmazható oldószeres felületkellősítő, mely a **Preprufe® 800PA** hidegen felhelyezhető, öntapadó vízszigetelő membránnal együtt használható.

Leírás

A Preprufe® SC1 egy zöld színű, nem-bitumenes oldószeres felületkellősítő, mely a Preprufe® 800PA nem-bitumenes tapadórétegű membrán jó kezdeti tapadását biztosítja a fogadófelületen.

Felhasználás

Felhasználható betonfelületek kellősítésére, többek között „zöld” betonon vagy mattnedves aljzatokon, valamint fafelületeken, mindenütt, ahol Preprufe® 800PA kerül alkalmazásra. A Preprufe® SC1 egyaránt felhasználható vízszintes és függőleges alkalmazásoknál -5°C-on vagy ennél magasabb hőmérsékleteken.

Beépítés

A Preprufe® SC1 anyagot hengerrel vagy kefével kell a felületre felkenni. Alkalmazzuk tiszta, szennyeződésektől és fagyó mentes felületekre, 10-12 m² / liter fajlagos anyagfelhasználás mellett. Hagyjuk az alapozót száradni 30 percig, vagy addig, amíg már nem ragad. A száradási idő hideg időben meghosszabbodhat. Mélyedéseket ne töltsünk fel alapozóval, mert ez is meghosszabbítja a száradási időt. Soha ne kenjük az alapozó közvetlenül a Preprufe® 800PA membránra.

Mindig csak akkora felületet kenjük le alapozóval, amekkorát 24 órán belül lefedünk a membránnal. Azokon a részeken, ahol időközben jelentős mennyiségű por vagy szennyeződés halmozódik fel, újra kell alapozni, mielőtt a membránt felhelyeznénk.

Biztonsági, tárolási és kezelési információk

A Preprufe® SC1-t gondosan kell kezelni és jól szellőztethető helyen kell tárolni. A felhasználónak ismernie kell minden kockázatot és biztonsági előírást a termék használata előtt, ezért egészség és munkavédelemmel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a termék forgalmazójához. A Preprufe® SC1 alapozó használata előtt figyelmesen olvassa el a fémkannán lévő feliratot, illetve a termék Biztonsági adatlapját és tartsa be a balesetveszélyre figyelmeztető, valamint a munkavédelemre vonatkozó összes előírást.

Előnyök

- **Gyors száradás** – gyorsított membrán alkalmazás.
- **Nedvességtűrő** – a még nem teljesen megszilárdult, „zöld” betonon is alkalmazható.
- **Aktív készítmény** – a membrán fokozott tapadásának elősegítésére.
- **Kompatibilis** a Preprufe® 800PA membránnal.
- **Zöld színe** biztosítja a megfelelő lefedettséget, megkönnyíti a beazonosítást és elkerülhetővé teszi helyettesítését más alapozóval.

Kiszerezés

Preprufe® SC1	5 és 20 literes kanna
Fajlagos anyagfelhasználás	10 – 12 m ² / liter*
* Az alkalmazás módjától, a külső hőmérséklettől és a felület porozitásától függően.	

Jellemző tulajdonságok

Tulajdonság	Jellemző érték
Szín	Zöld
VOC	592 g / liter
Sűrűség 20°C-on	0.9 g/cm ³
Gőznyomás 20 °C -on	6.7 hPa
Száradás 20°C-on	30 perc

Minden ebben az adattáblázatban közzétett érték a laboratóriumi körülmények között elvégzett vizsgálatokon alapul és olyan termékmintákkal, melyeket közvetlenül a készletben lévő eredeti csomagolásukból vettek ki, összetevőik mindenféle módosítása vagy változtatása nélkül.

További információért és szaktanácsért kérjük forduljon a magyarországi forgalmazóhoz :

ISOPROF Szigetelésforgalmazó Kft.
Honlap: www.isoprof.hu

1029 Budapest, József Attila útja 25.
E-mail: isoprof@isoprof.hu

Telefon / fax: (1) 223-0240
Mobiltelefon: +36 20 9627 997

Az adatokon és szaktudáson alapuló, igaz és pontos közölt információkat a felhasználó tájékoztatása, megfontolása és megerősítése céljából adjuk ki. Mivel a beépítés körülményei kívül esnek ellenőrzésünkön, az elkészült munka minőségét nem szavatoljuk. Kérjük, olvassa el valamennyi, az értékesítési feltételeinkkel kapcsolatos, az általunk szállított anyagokra vonatkozó ajánlatot és tanácsot, beleértve korlátozott szavatossági és jogorvoslati lehetőségeinket! A közölt ajánlatok és tanácsok nem hágnak át semmilyen törvényes előírást és nem sértik valamely harmadik fél érdekeit.